kfzjanssen.de seit 2000
...eure freie Werkstatt & freier Handel

Zustandsbericht

Nr. ZB-2026-009 · 18.11.2026

Fahrzeug	**Cupra Leon Basis**	FIN	**VSSZZZKL0RR082814**
Erstzulassung	**20.03.2024**	Kilometerstand	**10.841 km**
Leistung	**110 kW (150 PS), Benzin**	Getriebe	**6-Gang**
Farbe	**Magnetic Tech**	Interne Nr.	**9**

BEKANNTE REPARATUR **Reparierter Unfallschaden.**

Lackschichtdicke

Selbst gemessen in unserer Werkstatt bei der Hereinnahme am 16.08.2026 mit einem Schichtdickenmessgerät. Angegeben ist der Messwert je Bauteil in µm (Mikrometer).



Legende

- **bis 160 µm** — Originallack
- **161 – 300 µm** — erhöht / nachlackiert
- **über 300 µm** — Spachtel / Reparaturstelle
- **Kunststoff** — nicht messbar

Messwerte

Bauteile gemessen	**11**
niedrigster Wert	**113 µm**
höchster Wert	**206 µm**
Durchschnitt	**138 µm**

Auswertung

Tür vorn links: 206 µm
nachlackiert

alle übrigen Bauteile
Originallack (bis 160 µm)

Ergebnis der Lackmessung

Erhöhte Werte an: Tür vorn links (206 µm). Alle übrigen Bauteile liegen im Bereich des Originallacks.

- Dieser Bericht wurde von kfzjanssen.de als Verkäufer erstellt. Er ist kein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen.
- Die Messung zeigt den Lackzustand am Messtag. Ob ein Fahrzeug unfallfrei ist, lässt sich daraus allein nicht ablesen; bekannte Vorschäden nennen wir gesondert.